

**COSMO SP-710.110**

*** COSMOFEN RM

Masse de réparation pour PVC**Exemples d'utilisation**

- Réparation de fissures, de trous faits par mégarde et d'autres dommages aux profilés en PVC dur

Caractéristiques spéciales

- Thixotrope, ne goutte pas
- Traitement de manière simple, sûre et rapide pendant la mise en œuvre et la réparation.
- Joint de collage dur, résilient

Données techniques**Mélange COSMO SP-710.110**

Base	Résine de polymérisation à 2 composants, à base d'acrylique
Couleur à l'état durci	env. RAL 9016 Blanc signalisation
Viscosité à +20 °C, directement après le mélange	viscosité basse-consistance pâteuse
Rapport de mélange parties en poids	poudre : fluide = 13 : 6
Temps de mise en œuvre du mini-kit à +20 °C	env. 5 min
Aptitude au ponçage à +20 °C	après env. 25 min
Temps de durcissement à +20 °C, humidité relative 50 % jusqu'à ~90 %	env. 120 min
Temps de durcissement à +20 °C, humidité relative 50 % jusqu'à durcissement final	env. 24 h
Températures d'application colle et substrats	de +5 °C à +30 °C

Composant A COSMO COSMO SP-711.110

Couleur	blanc
----------------	-------

Composant B COSMO COSMO SP-712.110

Couleur	incolore
----------------	----------

Informations générales

Les temps de mise en œuvre sont réduits de plus ou moins la moitié à +30 °C et à +10 °C ils sont presque doublés.

La réparation de profilés PVC ne doit avoir lieu qu'à l'état sec et propre. Des réparations lors du montage par temps humides sont proscrites !

Les paramètres des plages de temps indiqués ne peuvent être déterminés avec précision qu'en effectuant des essais individuels car ils peuvent être fortement influencés par le matériau, la température, la quantité de produit appliqué, l'humidité de l'air, l'humidité de la matière, l'épaisseur de la couche de colle, la pression, etc. En règle générale les valeurs indicatives sont majorées d'une marge de sécurité appropriée.

Préparation

Avant l'application, acclimater le produit.

L'endroit à réparer doit être nettoyé avec le produit COSMO CL-300.140 et en fonction de la situation l'endroit réparé doit être corrigé proprement avec un ébauchoir et les arrachements de métaux et autres débris éventuels doivent être enlevés. Les fissures dans les profilés doivent être corrigées à l'aide d'un ébauchoir ou d'une fraise en transformant la fissure en V !





COSMO SP-710.110

*** COSMOFEN RM

Masse de réparation pour PVC

Collage

Le composant fluide doit être agité fortement et il doit être versé entièrement dans la masse du composant poudreux. Ensuite cet ensemble doit être mélangé de manière homogène à l'aide de la spatule fournie. La masse ainsi obtenue doit être enduite dans les parties endommagées dans les 5 minutes qui suivent. Après 25 minutes, à température ambiante de +20 °C, l'endroit enduit doit être poli d'abord au grain 240 suivi d'un polissage au grain 400. Ensuite la surface doit être nettoyée avec le produit COSMO CL-300.140, puis poli avec le produit COSMO CL-300.110.

Le cas échéant, la surface réparée peut être retouchée avec un crayon feutre (laque acrylique) pour approcher ou obtenir la même couleur que celle de la surface du profilé.

A cause de leur peau délicate les profilés PMMA co-extrudés et les profilés décoratifs ne peuvent pas être polis, il faut donc se limiter à une correction par enduit !

Avertissements importants

L'utilisation du produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles !

Les notices d'utilisation, les directives d'application, les données relatives au produit ou aux performances et autres informations techniques contenues dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative ; elles ne décrivent que les caractéristiques de nos produits (valeurs / analyse des valeurs au moment de la production) et leurs performances sans pour autant constituer une garantie au sens du § 443 du code civil allemand (BGB). **En raison du grand nombre d'utilisations possibles de chaque produit et des différentes conditions individuelles (p. ex. paramètres d'utilisation, caractéristiques des matières, etc.), l'utilisateur est tenu de procéder à des essais individuels;** nos conseils techniques gratuits, dispensés verbalement ou par écrit, n'ont aucune valeur contractuelle.

Respecter également la fiche de sécurité !

Nettoyage

Enlever la colle fraîche, non durcie des surfaces et des appareils de dispersion avec le produit COSMO CL-300.150.

La colle durcie ne peut être éliminée que mécaniquement.

Stockage

Conserver l'emballage d'origine bien fermé au sec à des températures de +15 °C à +25 °C à l'abri de la lumière directe du soleil.

Pendant la durée normale du transport, le produit peut être exposé à des températures de -30 °C à +35 °C.

Possibilité de stockage dans l'emballage d'origine, fermé: 12 Mois.

Emballage

Mini kit de 19 g

Boîte à couvercle vissé avec composant poudre COSMO SP-711.110 de 13 g.

Bouteille en verre avec composant fluide COSMO SP-712.110 de 6 g.

Emballages d'autres dimensions disponibles sur demande.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.