

Décapant – Obbiadecap+

Application :

- Brosse.
- Rouleau.
- Spatule.
- Pistolet basse pression airless.

Recommandation :

Faire un essai préalable sur les matériaux synthétiques composites et de protéger les surfaces plastiques ou caoutchoutées.

Mode d'emploi :

- Revêtements de façade, peintures acryliques, vinyle, styrène acrylique, laques : appliquer 250 g/m² environ et laisser agir 15 à 30 minutes.
- Crépis et enduis plastiques : appliquer 500 g/m² et laisser agir 1,5 heure à 3 heures.
- L'ancien revêtement est éliminé à la spatule ou au couteau, avec un rinçage à l'eau ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression à 120 bars.
- L'application d'une seconde couche de produit peut s'avérer nécessaire.
- Laisser sécher le matériau.
- Les outils sont nettoyés à l'eau.

Informations techniques :

- Point d'éclair : >110°C.
- Masse volumique : 1,1 g/cm³.
- pH : 5,5 à 6,5.
- Rendement : 3 à 5 m²/l suivant la nature et les épaisseurs de peinture.
- Stockage à l'abri du gel et de la chaleur, dans l'emballage d'origine.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel et de la chaleur.