

Vitrificateur Satin – Obbiafinish

Application :

- Pistolet.
- Brosse.
- Rouleaux.

Recommandation :

- Les bois neufs sont secs à moins de 18% d'humidité.

Mode d'emploi :

- Nombres de couches suivant le type de bois :
 - ❖ Bois tendre et absorbants : 3 couches.
 - ❖ Bois durs et peu absorbants : 2 couches.
 - ❖ La première couche peut être éventuellement diluée à 5-10 % avec du white spirit.
- Les bois neufs sont propres, dépoussiérés et dégraissés.
- En rénovation les bois sont décapés, dégraissés et poncés au grain 100 à 120.
- Dilution et nettoyage : White Spirit.

Informations techniques :

- Extrait sec : 40 %.
- Masse volumique à 20°C : 0,87 g/cm³.
- Point d'éclair : 41 °C.
- Viscosité cinématique : 150 mm²/s.
- Teneur en COV : de 390 à 400 g/L.
- Pouvoir couvrant théorique selon la surface : de 12 à 16 m²/L.
- Séchage hors poussière : 1 heure.
- Séchage recouvrable : 6 heures.
- Conservation : 5 ans en emballage d'origine non entamé.