

SILIRUB PV

Révision: 3/05/2013

Page 1 de 1

Propriétés techniques:

Base	Polysiloxane
Consistance	Pâteux
Système de durcissement	Par l'humidité de l'air
Vitesse de polymérisation (à 20°C/65% H.R.)	2 mm/24h
Pelliculation (à 20°C/65% H.R.)	Env. 5 min.
Dureté (DIN 53505)	25 ± 5 Shore A
Densité (DIN 53479)	1,03 g/mL
Résistance aux températures	-60°C à +180°C
Module d'élasticité à 100 % (DIN53504)	0,38 N/mm ²
Tension maximale (DIN53504)	1,60 N/mm ²
Allongement à la rupture (DIN53504)	800 %

Produit:

Le Silirub PV est un mastic silicone neutre (oxime) monocomposant, labellisé SNJF mastic élastomère 25E, pour le pose des vitrages.

Caractéristiques:

- Très bonne applicabilité
- Réticulation rapide
- Très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage, ...
- Label SNJF, Mastic élastomère 25 E

Applications:

Pose de toute sorte de vitrage
Joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu
Joints de chambres froides, gaines de ventilation

Conditionnement:

Teintes: transparent
Emballage: cartouche 310mL

Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Normes et certificats:



Label SNJF mastic élastomère
Vitrage 25E

Supports:

Nature: tous les matériaux de construction usuels
Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé
Traitement préalable: appliquer le Primaire 150 sur supports poreux (pas nécessaire sur surfaces non-poreuses)
Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Dimensions des joints:

Largeur minimale: 5mm
Largeur maximale: 30mm
Profondeur minimale: 5mm
Recommandation: largeur= 2x profondeur du joint

Mode d'emploi:

Application: pistolet manuel ou pneumatique
Température d'application: +5°C à +35°C
Produit de nettoyage: white spirit, immédiatement après utilisation
Finition: lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation

Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle

Remarques:

Produit chimiquement neutre (pH=7)
Suivre toujours pour le pose des vitrages les instructions du DTU39

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.