



COLLE VINYLIQUE ASSEMBLAGE ET PLACAGE BOIS R50



DESSCRIPTIF

Les matériaux à coller doivent être propres, secs, dépolssiérés, dégraissés et stockés à température ambiante - Afin d'éviter l'apparition de tensions dans les plans de collage, les supports doivent avoir une humidité aussi proche que possible de celle qu'ils auront une fois mis en service - Les surfaces doivent être parfaitement planes et propres - Les assemblages doivent être précis pour éviter les joints épais (2/10e mm au maximum).



DETAILS

Spécial D2. Applications : Assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois, aboutage bois massifs, menuiseries intérieures (meubles, armoires, chaises, fauteuils). placage de stratifiés a froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifuges). Temps de pressage à +20°C 15 à 25 minutes sur bois tendres et 25 à 30 minutes sur bois durs. Temps de pressage à +60°C 3 à 4 minutes pour stratifiés (6/10e) sur panneaux de bois. Température d'utilisation : +9°C minimum.

[Télécharger la fiche technique](#)

[Télécharger la fiche de données de sécurité](#)

Code	Volume
881256	Seau de 5 kg