



## COLLE VINYLIQUE D3 – COLLAGES RÉSISTANTS à L'EAU SUPRACOLLE 303



### DESRIPTIF

Colle vinylique monocomposante D3 pour collages résistants à l'eau sur menuiseries extérieures.

Pour construction navale (Test WATT 91 validé).

Application : collage de portes et fenêtres, fabrication de cloisons et d'éléments sandwich, d'escaliers, de panneaux stratifiés, aboutage, de bois durs et exotiques. Collage haute fréquence.

Certificat d'alimentarité.

Temps ouvert à 20°C : environ 6-10 min.

Temps de pressage : collage de joints à partir de 15 minutes à 20°C.

### DETAILS

D3 : Application extérieur et/ou soumis à une humidité de l'air élevée pendant un long moment. Protège des intempéries - En ajoutant 5 % de durcisseur, on obtient la qualité de collage D4 (vie en pot 24 h) - Couleur blanche - Appliquer avec pinceau, spatule, rouleau manuel et encolleuse automatique.

Télécharger la fiche d'information produit

Code	Volume
881080	500 ml
881082	4,5 KG
881083	5 KG
881085	10 KG
881087	28 KG