

Lasure avec égalisateur – Obbiasure PI

Application :

- Brosse.
- Rouleau.
- Pistolet pneumatique, airless ou électrostatique.

Recommandation :

- Bois : dépoussiérer, secs : moins de 18 % d'humidité et dégraisser si nécessaire.
- Bois d'essence non durable : Traités au préalable avec un produit de traitement OBBIATEX.
- Ne pas appliquer sur des bois gelés et à des températures inférieures à 5°C.

Mode d'emploi :

- Recouvrir dans un délai de 3 mois par une finition.
- Appliquer par enduction, aspersion, ruissellement, flow-coat.

Informations techniques :

- Extrait sec : 17 à 20% suivant la teinte.
- Masse volumique à 20°C : 0,80 à 0,90 g/cm³ suivant la teinte.
- Point d'éclair : 38 °C.
- Teneur en COV : de 690 à 700 g/L.
- Pouvoir couvrant théorique selon la surface : 8 à 12 m²/lL.
- Séchage hors poussière : 30 minutes.
- Séchage recouvrable : 12 heures.
- Conservation : 3 ans en emballage d'origine non entamé.