

## Peinture acrylique – Obbiacryl PB anti-tanin

### **Application :**

- Brosse.
- Rouleau.
- Pistolet pneumatique ou airless.

### **Recommandation :**

- À utiliser sur des bois secs, avec moins de 20 % d'humidité, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire.
- Bois d'essence non durable en classe 1 ou 2 en intérieur : traiter avec un produit de préservation.
- Préparation des supports et mise en œuvre des produits : conformes au DTU 59-1.
- Ne pas appliquer sur des bois gelés et à des températures inférieures à 5°C.

### **Mode d'emploi :**

- Application : 1 couche par aspersion, ruissellement.
- Agiter énergiquement avant l'emploi.
- En extérieur, la finition doit être appliquée dans les 3 mois suivant le traitement.
- Nettoyage des outils : eau savonneuse.

### **Informations techniques :**

- Extrait sec : 52 %.
- Masse volumique à 20°C : 1,28 g/cm<sup>3</sup>.
- Viscosité dynamique : 2,7 Pa.s.
- Pouvoir couvrant théorique selon la surface : de 8 à 10 m<sup>2</sup>/L.
- Séchage hors poussière : 30 min.
- Séchage recouvrable : 3 à 4 heures.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé.
- Stockage : à l'abri du gel et de la chaleur.