

Peinture – Obbiaprim 801X

Application : Pistolet airless et airmix.

Distance d'application : 30 à 40 cm du support.

Recommandation :

- Les bois doivent être secs (moins de 20% d'humidité), dépoussiérés et dégraissés au besoin.
- Les bois d'essences non durables sont traités au préalable avec un produit de préservation adapté.
- Ne pas appliquer sur bois gelés.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C.

Mode d'emploi :

- Dilué la peinture avec le diluant TS1025 suivant les taux suivant :
 - ❖ Pistolet airmix : 10-15 % - viscosité coupe Ford 4 : 30-45 s.
 - ❖ Pistolet airless : 5-10 % - viscosité coupe Ford 4 : 45-90 s.
- Les couches de finition sont appliquées dans un délai de 3 mois maximum après le traitement ou la mise en place des bois.
- Nettoyage des outils : Diluant TS1025.

Informations techniques :

- Point d'éclair : 36°C.
- Masse volumique à 20°C : 1,3 g/cm³.
- Extrait sec : 68 %.
- Viscosité dynamique : 2500 m Pa.s.
- Viscosité cinématique : 1900 mm²/s.
- Séchage hors poussière : 15 min.
- Séchage recouvrable : 3 heures.
- Stockage : à l'abri du gel et de la chaleur.
- Conservation : 3 ans en emballage d'origine non entamé.