

Diluant – Obbia TS1025

Domaine d'application et mode d'emploi :

- Peinture primaire antirouille : Rustaven.
 - ❖ Application au pistolet pneumatique ou Airmix : 10 à 15 % en volume.
 - ❖ Application au pistolet airless : 5 à 10 % en volume.
- Peinture primaire blanche : Obbiaprim 801 X.
- Dégraissage des surfaces avant application de Rustaven, dégraissage des bois gras tels que teck, merbau, niangon, doussié.

Informations techniques :

- Point d'éclair : 40 °C.
- Masse volumique à 20°C : 0,85 g/cm³.
- Conservation : 3 ans en emballage d'origine non entamé.
- Stockage : à l'abri du gel et de la chaleur.